



Центр поддержки покупателей

**+7 (499) 350-71-25**

kornor.ru

## **СОЖ (смазочно-охлаждающая жидкость) концентрат KORNOR.**

Смазочно-охлаждающая жидкость KORNOR подходит для всех типов сверлильных, токарных и фрезерных станков, станков на магнитном основании, ленточных пил.

### **Инструкция по приготовлению эмульсии 3 %:**

Концентрат смешать с водой с водой в соотношении 3 части концентрата к 97 частям воды. При интенсивном перемешивании в теплую воду постепенно добавить расчетное количество концентрата. Перемешивать до образования однородной эмульсии белого цвета (15-20 мин). Для оптимального смешивания температура воды должна быть 30-50 С.

**Для обработки нержавеющей стали рекомендуется использовать 5% эмульсию.**

#### **Дополнительная информация:**

- Концентрат содержит антикоррозийные добавки.
- После применения легко смывается водой.
- Не загрязняет окружающую среду.